



MJ-IP0947

结构组成:

改性氨基复配型硅烷水解低聚物

产品性能:

MJ-IP0947 是一种改性氨基复配型硅烷水解低聚物, 略带胺味, 与醇和水互溶。其水解后的硅羟基可以和无机材料发生化学键结合, 其氨基可以和适当的有机聚合物涂层发生化学键结合, 可以作为无机材料和有机聚合物涂层之间的附着力促进剂使用。

MJ-IP0947 硅烷水解低聚物是为金属前处理专门开发地, 可以配合氟锆酸或者氟钛酸应用于前处理环保转化膜中, 适用于铁, 铝, 锌等多种基材, 具有优异的电泳涂装性能 (盐雾性能和附着力性能), 电泳后的中性盐雾性能大约 720 小时

常规包装:

50KG 塑桶

保质期:

常温密封包装下保质期一年

存储要求:

本品不可燃, 密封存放于室内, 阴凉, 通风, 干燥处。未使用完前, 每次使用后容器应密封。

2023-1-1