



MJ-IP628

结构组成:

水基改性植酸树脂

产品性能:

水基改性植酸树脂，尤其适用于铝轮毂（毛坯轮、精车轮和抛光轮）涂装前的无铬钝化，具有优异的中性盐雾性能（1000 小时），卡斯性能（240 小时）和丝状腐蚀性能（通用标准），应用参考配方为：MJ-CC628（详情请咨询上海铭杰技术员）

常规包装:

50KG 塑桶

保质期:

常温密封包装下保质期一年

存储要求:

本品不可燃，密封存放于室内，阴凉，通风，干燥处。未使用完前，每次使用后容器应密封。

2023-1-1