



MJ-IP714/1

结构组成:

水性有机磷树脂

产品性能:

水性有机磷树脂, 尤其适用于压铸铝的无铬钝化, 在压铸铝上的成膜为淡蓝色, 具有优异的裸膜防腐性能; 普通型压铸铝的裸膜防腐中性盐雾可达 72 小时, 应用参考配方为: MJ-CC714/1 (详情请咨询上海铭杰技术员)

常规包装:

50KG 塑桶

保质期:

常温密封包装下保质期一年

存储要求:

本品不可燃, 密封存放于室内, 阴凉, 通风, 干燥处。未使用完前, 每次使用后容器应密封。

2023-1-1