名称

MJ-IP715 树脂

简介

MJ-IP715 是一款适用于金属封闭剂的树脂，不含铬等金属元素，配合 MJ-CC714 特别适合于压铸铝的裸膜防腐，用以取代六价铬或者三价铬涂装前处理工艺。
同时，MJ-IP715 也适用作铝合金上多种转化膜（如三价铬等）后的封闭树脂，可显著提高金属的耐腐蚀能力。

使用说明

1、典型的前处理工艺

a)	脱脂
b)	脱脂
c)	水洗
d)	水洗
e)	酸洗
f)	水洗
g)	水洗
h)	转化成膜剂
i)	水洗
j)	MJ-IP715 树脂
k)	水洗

2、配槽

化学品	1000 升槽液
MJ-IP715	4L

在配槽前，确保槽体干净、无污物或其它化学品残留。每 1000 升的槽液中，加入 4L 的 MJ-IP715。

3、运行参数和控制

浓度	4-5 g/L
槽液温度	10-40 ℃
处理时间	30-60 秒

上海铭杰化工科技有限公司　　地址：上海市宝山区长江路 43 号 3-B 幢 304 室
电话 (Tel): +86 21 80394872　　E-mail: abc@mingjiechem.com

压力	0.0-1.0 bar（喷淋或者浸渍）

4、设备要求

所有接触到 MJ-IP715 的设备均要求用不锈钢(316L)或用内衬为 PVC、PVDF、PTFE 或 PE 的材料。

存储

建议产品存放在 5-40℃的环境下。

劳动和环境保护

对于化学品的浓缩液或稀释液（如槽液）的运输，储存，使用和三废处理，必须遵守有关的法律法规。更多的产品专门信息可从 EC 安全数据单上得到。

废水排放

所有有关运输、贮存、使用和浓缩或稀释化学品的废水处理、或槽液、副产品和工艺过程产生的污染物，都必须遵守国际和地方的法规来处理。
所有的废水在排放下水道之前都必须统一遵照国际和地方的法规来处理。

2023-1-1