



MJ-IP695

结构组成:

水基改性树脂

产品性能:

水基改性树脂, 尤其适用于铝轮毂 (毛坯轮和精车轮) 涂装前的无铬钝化, 具有优异的中性盐雾性能 (1000 小时), 卡斯性能 (240 小时) 和丝状腐蚀性能 (通用标准), 应用参考配方为: MJ-CC695 (主要组分为氟锆酸+MJ-IP695, 详情请咨询上海铭杰技术员)

常规包装:

215KG 塑桶

保质期:

常温密封包装下保质期一年

存储要求:

本品不可燃, 密封存放于室内, 阴凉, 通风, 干燥处。未使用完前, 每次使用后容器应密封。

2023-1-1